



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Binder (Konsantre Astar)

ÜRÜN TANIMI

Yüksek penetrasyon ve yapışma özelliğine sahip, su bazlı yoğun konsantre astardır.

ÖZELLİKLERİ

Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir. Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar, boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkartır, uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır, boyanın erken kurumasını engeller, farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler. Boyanın sarfiyatını önemli ölçüde azaltarak işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Kireç badana, alçı, özelliğini yitirmiş düşük kalitede emici plastik boyalı yüzeyler, gaz beton gibi çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeylerde uygulanır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo, yüzeyde bir yönde, bir tur atılarak) uygulanmalıdır. **DİKKAT:** alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin nemli bir bez veya nemli otomobil yıkama fırçası ile tozu alınmalıdır. Astar bu uygulama sonrasında yapılmalıdır. Şeffaf karakterli astarlarımızın yukarıda belirtilen yüzeyler dışında yapılan uygulamalarda ve/veya perdahlama(tarama) yapılan durumlarda camımsı bir film oluşturulması sağlanmalıdır. Film tabakası oluşturulmuş yüzeylerdeki parlaklık mekanik yollarla temizlenmelidir(zımpara, raspalama... gibi). Aksi takdirde soyulma, çatlama, kabarma, rulo izi ve örtücülük problemleri yaşanabilir. Uygulama esnasında yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Astar uygulama ve kuruma süreleri içerisinde yüzey dondan korunmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan gereçler su ile temizlenmelidir. Tempo Binder(Konsantre Astar kesinlikle inceltmeden kullanılmamalıdır. Kesinlikle Airless (püskürtme) yöntemi ile uygulanmamalıdır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

İNCELTME ORANI

İpek parlaklığında ve daha parlak boyalarda 1 ölçek astar, 7 ölçek su ile inceltir. Mat/Plastik boyalarda sulandırma oranının 1/10'a çıkartılmalıdır.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

Dokunma kuruması : 1 saat

Boya uygulama : 4 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 litre ile tek katta 95-160 m² (1/7 inceltmede) ve 130-220 m² (1/10 inceltmede) alan astarlanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

15 L, 2.5 L

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr

**Poz No**

15.540.1523, 15.540.1524, 15.540.1525, 15.540.1528, 15.540.1531, 15.540.1538, 15.540.1539, 15.540.1540, 15.540.1545,
15.540.1546

Rayiç No

10.300.1171

Bu teknik fy normal Őartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandıđından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar iin teknik personele danıřınız. Aksi halde bilgi yetersizliđi sonucu ortaya ıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemeyiz. Bu bilgilerin deđiřtirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ő. tarafından üretilmektedir.

Rev. Mart 2025

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ő.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr