



## DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

# Tempo Lüks Sentetik Boya

### ÜRÜN TANIMI

Yüksek parlaklık, yapışma ve örtme gücüne sahip, modifiye alkid reçine esaslı son kat boyadır.

### ÖZELLİKLERİ

Parlak görünümüne sahip olup uygulandığı yüzeyde çok iyi örtme ve yayılma özelliğine sahip bir üründür. Yayılma özelliğinden dolayı fırça ve rulo izi kalmaz.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

İçerde ve dışarıda her cins ahşap, demir-çelik- sac yüzeylerde , OSB , MDF , beton, brüt beton, alçıpan, sıva, betopan ve mobilyalarda uygun astarlar ile güvenle kullanılır.

### UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Yeni boyanacak ahşap yüzeylerde ağaç üzerindeki budaklar yakılarak ağaç reçineleri selülozik tiner ile temizlenmelidir. Yüzey ahşap empenye ile doyurulduktan sonra, Tempo Lüks Sentetik Astar ile astarlanmalıdır. Demir-çelik yüzeylerde: Tempo Antipas uygulamasından sonra Tempo Lüks Sentetik Astar uygulanmalıdır. Bu şekilde hazırlanmış yüzeylere zımpara yapılarak, 24 saat sonra Tempo Lüks Sentetik Boya son kat parlak boya uygulanır. Eski sentetik boyalı yüzeyler zımparalandıktan sonra, Tempo Lüks Sentetik Astar ve Tempo Lüks Sentetik Boya uygulanmalıdır. Katlar arası 24 saat beklenmelidir. +5°C ile +30°C arasında uygulama yapılmalıdır. Kullandığınız aletleri, uygulamadan hemen sonra Sentetik Tiner ile temizleyiniz. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

### Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç : 120-140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme : %10 (Hacimce)

### İNCELTME ORANI

Rulo veya fırça ile uygulamalarında %10 oranında Sentetik Tiner ile inceltilecek en az iki kat halinde uygulanmalıdır. Havasız (airless) püskürtmede, Sentetik Tiner ile %10 inceltilecek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

#### BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



### **KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)**

Dokunma kuruması : 3-4 saat

Sertleşme kuruması : 12 saat

Son kat uygulama : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

Not: Maksimum örtücülük; bekleme süresine dikkat edildiği ve astar uygulaması yapıldığı durumlarda elde edilir.

### **SARFIYAT**

Uygun astarlama işlemi sonrasında , uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Litre ile tek katta ortalama 22 m<sup>2</sup> 'ye kadar alan boyanabilir. (1 Kg ile tek katta ortalama 18 m<sup>2</sup> 'ye kadar alan boyanabilir.) (25±5 mikron kuru film kalınlığında). Kesin sarfiyat için, kontrollü numune yapılmalıdır.

### **PARLAMA NOKTASI**

36°C

### **DEPOLAMA**

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın içinde boya kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da ambalajın kapağı sıkıca kapatılıp 1-2 kez 180° çevrilip düzeltilmelidir.

### **AMBALAJ**

15Kg, 2,5Kg, 0,75Kg, 15L, 2.5L, 0.75L

### **UYARI KELİMESİ**

Tehlike

### **ETİKETLENDİRME İÇİN TEHLİKEYİ BELİRLEYİCİ BİLEŞENLER:**

Damıtıklar (petrol), hidrojenle muamele edilmiş hafif

### **ZARARLILIK İFADESİ**

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

### **ÖNLEM İFADESİ**

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

#### **BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/  
doktoru arayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/  
çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



**TS 39'a uygundur. Tip 1 Parlak**



**G tebliğine uygundur.**

TSE

#### **Poz No**

15.540.1001, 15.540.1002, 15.540.1102, 15.540.1210, 15.540.1229, 15.540.1230, 15.540.1231

#### **Rayiç No**

10.300.1007

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**Rev1 Şubat 2021**

#### **BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr