



DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

Tempo Antipas (Gri)

ÜRÜN TANIMI

Tempo Antipas; Alkid reçine esaslı, hava kurumalı, pas önleme gücü yüksek astar boyadır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği alkid reçine ve pas önleyici antikorozyf yapıdaki pigmentlerin özel kombinasyonu ile demir-çelik yüzeyleri paslanmaya karşı korur. Alkid reçinesi sayesinde uygulama yüzeyi ile çok iyi aderans oluşturur. Yüksek nem ve zor iklim şartlarına karşı dirençlidir. Üstün örtme kabiliyeti nedeniyle işçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü demir-çelik-sac yüzeyleri korozyonuna karşı korumak için kullanılır.

UYGULAMA

Uygulama yapılacak yüzeyler yağ, pas ve kabarmış kalıntı gibi kirliliklerden arındırılmalıdır.

Tempo Antipas uygulanacak demir-çelik-sac yüzeyler ilk defa antipas ile boyanacak ide iyice zımpara yapıldıktan sonra, yüzeydeki yağ ve kirlilikler tinere batırılmış üstüğü ile iyice silinmelidir. Daha önce boyanmış ve pas belirtileri gösteren demir-çelik-sac yüzeyler ise tel fırça veya zımpara ile demir-çelik-sac yüzeye kadar temizlenmeli ve tinere batırılmış üstüğü ile yüzey tozu alınmalıdır.

Tempo Antipas, yüzeye yumuşak tüylü sentetik boya fırçası veya püskürtme yöntemi ile +5°C ile +30°C arasında uygulanmalıdır. Çabuk kuruma ve yüksek örtme gücüne rağmen, aktif koruma amacıyla iki kat uygulama yapılması önerilir. Airless uygulamalarda istenen film kalınlığı kontrol edilmek kaydıyla, tek kat uygulanır. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç :140 bar

Meme Açısı :50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme : %10-15

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



İNCELTME ORANI

Fırça ve rulo uygulamalarında %5-10, püskürtme ile yapılan uygulamalarda %10-15 oranında tiner ile inceltilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması : 1-2 saat

Sertleşme kuruması : 6-8 saat

Son kat uygulama : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 15 m² 'ye kadar alan astarlanabilir. (1 Kg ile tek katta 9,5 m² 'ye kadar alan astarlanabilir.) (45±10 mikron kuru film kalınlığında.) Kesin sarfiyat için, kontrollü numune yapılmalıdır.

PARLAMA NOKTASI

36°C

DEPOLAMA

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklanabilir. Ambalajın içinde boya kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

AMBALAJ

18Kg, 3Kg, 1Kg, 15L, 2.5L, 0.75L

UYARI KELİMESİ

Tehlike

ETİKETLENDİRME İÇİN TEHLİKEYİ BELİRLEYİCİ BİLEŞENLER:

çözücü nafta (petrol), orta alifatik

ZARARLILIK İFADESİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/
doktoru arayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/
çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



TS 11651'e uygundur. Sınıf 1. İlk Kat



G tebliğine uygundur.

TSE

Poz No

15.540.1101, 15.540.1102

Rayiç No

10.300.1155

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

Rev1 Şubat 2021

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr