



## DEKORATİF SENTETİK ÜRÜN GRUBU

# Tempo Lüks Sentetik Astar

### ÜRÜN TANIMI

Yüksek örtme gücüne sahip, mat, modifiye alkid reçine esaslı sentetik astardır.

### ÖZELLİKLERİ

Yapısında bulunan modifiye alkid reçine sayesinde uygulama yüzeyine mükemmel yapışır. Rahat tarama ve örtme gücü sayesinde işçilikten tasarruf sağlar. Düzgün bir yüzey oluşturur ve yüzeyi son kat uygulamaya hazır hale getirir.

### UYGULANACAK YÜZEYLER

İçeride ve dışarıda her cins ahşap, beton, brüt beton, sıva, betopan, alçıpan, OSB, MDF, demir-çelik-sac yüzeylerde son kat boya uygulamasından önce güvenle kullanılır.

### UYGULAMA

Tempo Lüks Sentetik Astar uygulanacak yüzeyler her türlü yağ, kir, pas, ve kabarmış boya kalıntılarından arındırılmalıdır. Gevşek-zayıf kendini taşıyamayan tabakalar temizlenerek tamir edilmelidir. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulmalıdır (28 gün). Eski boyalı yüzeylerde zımpara yapıldıktan sonra yüzeyin tozu alınarak Tempo Lüks Sentetik Astar uygulanmalıdır. Yeni boyanacak ahşap yüzeyler; ahşap emprenye ile doyurulduktan sonra, Tempo Lüks Sentetik Astar ile tek kat astarlanmalıdır. Eski boyalı metal ve ahşap yüzeylere zımpara yapıp tozu alındıktan sonra bir kat Tempo Lüks Sentetik Astar uygulaması yapılır. Astar uygulamasından sonra son kat Tempo Lüks Sentetik boya uygulaması yapılır. Uygulama +5°C ile +30°C arasında, fırça, rulo ve püskürtme ile yapılabilir. Kullandığınız aletleri uygulamadan hemen sonra tiner ile temizleyiniz. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

### Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç :140 bar

Meme Açısı :50°

Meme Ölçüsü (inch) : 0.013"

İnceltme : %10-15

### İNCELTME ORANI

Tempo Lüks Sentetik Astar fırça ve rulo uygulamalarında %5-10, püskürtme ile yapılan uygulamalarda %10-15 oranında tiner ile inceltilir.

#### BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



### **KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)**

Dokunma Kuruması : 1-2 saat

Sertleşme Kuruması : 8-10 saat

Son Kat Uygulama : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

### **SARFIYAT**

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Litre ile tek katta 13 m<sup>2</sup> 'ye kadar alan astarlanabilir. ( 1 Kg ile tek katta 8 m<sup>2</sup> 'ye kadar alan astarlanabilir.) Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

### **PARLAMA NOKTASI**

36°C

### **DEPOLAMA**

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklanabilir. Ambalajın içinde boya kaldığı zaman kalan boyayı en güvenli şekilde saklamak için, boyanın üstü tamamen kaplanana kadar kullanılan tinerden ilave edilmeli ya da, ambalajın ağzı sıkıca kapatılıp, 1-2 kez 180° çevirip düzeltilmelidir.

### **AMBALAJ**

20Kg, 18Kg, 3Kg, 1Kg, 2.5L, 0.75L

### **UYARI KELİMESİ**

Tehlike

### **ETİKETLENDİRME İÇİN TEHLİKEYİ BELİRLEYİCİ BİLEŞENLER:**

Çözücü nafta (petrol), orta alifatik

### **ZARARLILIK İFADESİ**

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H304 Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür.

### **ÖNLEM İFADESİ**

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

### **BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/tutuşturucu/malzeme kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU/  
doktoru arayın.

P303+P361+P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/  
çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.



**TS 11651'e uygundur. Sınıf 1. İlk Kat**



**G tebliğine uygundur.**

TSE

#### **Poz No**

15.540.1001, 15.540.1002, 15.540.1210, 15.540.1229, 15.540.1230, 15.540.1231, 15.540.1308

#### **Rayiç No**

10.300.1160

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

**Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.**

**Rev1 Şubat 2021**

#### **BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.**

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr