



DEKORATİF SU BAZLI DIŐ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Özel Tekstür Dıő Cephe Kaplaması

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer esaslı, elyaf katkılı ve silikonlu, tekstürlü dıő cephe kaplamasıdır.

ÖZELLİKLERİ

İçerdiği özel elyaf sayesinde atmosfer koşullarına, kirliliğe, U.V. ışınlarına dayanıklıdır. Nefes alma yeteneğine sahip olup, duvardaki nemin dıőarı atılmasına yardımcı olur. Su itici özelliği sayesinde suya karşı dirençlidir. Yüksek örtme gücüne ve yayılma özelliğine sahiptir. Değişik rulolar kullanılması durumunda farklı desenler elde edilir.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Kendini taşıyabilen sıva, beton , OSB, MDF , ve diđer mineral yüzeylere, eski boyalı yüzeylere desen vermek amacıyla veya dekoratif amaçla uygulanır.

UYGULAMA

Yüzeyin sağlam, temiz, kuru ve kendini taşıyabilecek durumda olması gerekmektedir. Beton, brüt beton, yeni sıvalı yüzeylerde priz süresi beklenmelidir (28 gün). Yüzeylerde gözeneklerin olması durumunda uygun macun ile işlem yapılmalıdır. Uygulamadan önce yüzey Tempo Silikonlu Dıő Cephe Astarı ile astarlanmalıdır. Desenli, yüksek koruma özelliğine sahip olan sistemin 1. katı olan Tempo Özel Tekstür Dıő Cephe Kaplaması yüzeye arzu edilen deseni vermek amacıyla her tip rulo ile uygulanabilir. Çok emici yüzeylerde ve sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda astar kullanılması şarttır. Standart desen tutturmak ve malzemenin ani su kaybının önlenmesi için gerekli şartlar sağlanmalıdır. Son kat desen verme işlemi mutlaka kristal gözenekli mercan rulo ile yukarıdan aşağıya doğru tarama yapılarak tamamlanmalıdır. Farklı yönlü taramalar desen farklılıkları oluşturacağından, bu problemin boya yapılarak giderilmesi mümkün olmayacaktır. Uygulama sırasında yüzey ve hava sıcaklığının en az +5°C en çok +30°C de olmasına özen gösteriniz. Uygulamanın 12 saat öncesi ve sonrasında yüzey yağış ve dondan korunmalıdır. Bol esintili ve direkt güneş ışığı altında uygulamadan kaçınınız. Kullanılan gereçler, işlem bittikten sonra su ile temizlenmelidir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no'lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesi 'ne uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç	: 200 bar
Meme Açısı	: 50 °
Meme Ölçüsü (inch)	: 0.047''
İnceltme	: Kullanıma hazır. Kesinlikle inceltilmemelidir.

İNCELTME ORANI

Kullanıma hazırdır.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ő.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



KURUMA SÜRESİ (20°C, %65 HR'de)

Dokunma kuruması	: 30-60 dakika
Astar ve kaplama arası kuruma	: 6-9 saat
Son kuruma	: 24 saat

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına bağlı olarak 1 Kg ile tek katta 1,5 m² 'ye kadar alan kaplanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

20 Kg

UYARI KELİMESİ

Dikkat

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

ÖNLEM İFADESİ

P101:Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103: Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın).

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



TS 7847 / 2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Kuru Film Kalınlığı	: Sınıf E4
Tane Büyüklüğü	: Sınıf S3
Su Buharı Aktarım Hızı	: Sınıf V2
Su Aktarım Hızı	: Sınıf W3
Çatlak Örtme Özelliği	: Sınıf A0
Karbondioksit Geçirgenliği	: Sınıf C0

Poz No:

15.540.1302

Rayiç No:

10.300.1050

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklenmez. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS ISO 45001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS EN ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

REV30 Mayıs 2022

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr