



DEKORATİF SU BAZLI İÇ CEPHE ÜRÜN GRUBU

Tempo Özel Plastik İç Cephe Boyası

ÜRÜN TANIMI

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, mat görünümlü, dekoratif iç yüzey plastik boyadır.

ÖZELLİKLERİ

Su kaldırır yapıda, yüksek nefes alma özelliğine sahiptir. Mat, pürüzsüz ve renkler daha tok görünümlüdür. Yüzeyle mükemmel yapışır. Kabarma ve dökülme yapmaz. Rahat uygulama sağlar. Su bazlı olduğu için çevre dostudur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Yeni mineral esaslı iç yüzey duvar ve tavanlarda, daha önce boyanmış kendini taşıyabilen eski boyalı yüzeylerde, alçı, macun, cam tekstili, alçıpan, betopan, OSB üzerinde uygun astarlama işlemi yapıldıktan sonra son kat boya olarak güvenle kullanılabilir.

UYGULAMA

Uygulanacak yüzeyler, düzgün, kuru, temiz, sağlam ve boyayı taşıyabilecek durumda olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyler her türlü kir, toz, kalıp yağı ve gevşek tabakalardan temizlendikten sonra gerekli yüzey düzeltmeleri sonrasında uygun astar ile astarlanmalıdır. Beton, brüt beton ve yeni sıvalı yüzeylerde priz sürelerine uyulması gerekmektedir (28 gün). Eski boyalı yüzeyler üzerine (su ve solvent bazlı), astar uygulamasına geçilmeden önce, yüzeylerin tamamına hafifçe zımpara yapılması gerekmektedir. Eski boyalı yüzey, solvent bazlı bir boya ile boyanmış ise zımparalandıktan sonra Tempo Geçiş Astarı uygulanmalıdır. İlk kez uygulama yapılacak yeni sıvalı iç yüzeylerde Tempo Universal Astar kullanılmalıdır.

Alçı, gaz beton, gibi emici ve tozuma karakterli yüzeylerde mutlaka 1/10 oranında inceltilmiş Tempo Binder tek kat olarak tarama ve perdahlama yapılmadan yüzeyde camımsı film tabakası oluşturmayacak şekilde uygulanmalıdır. (Bknz. Tempo Binder etiketi). Uygulama esnasında ortam ve yüzey sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat edilmelidir. Fırça, rulo ve püskürtme ile uygulanabilir. Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine ve güncel tüm eklerine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Havasız (Airless) Püskürtmede:

Basınç: 140 bar

Meme Açısı : 50°

Meme Ölçüsü (inch): 0.019"

İnceltme (Su) : %10-15 (Hacimce)

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



İNCELTME ORANI

Temiz su ile % 20 inceltilerek en az iki kat halinde uygulanmalıdır.

Havasız (airless) püskürtmede, temiz su ile %10-15 inceltilerek yeterli film kalınlığı sağlanmak kaydıyla tek kat uygulanabilir.

KURUMA SÜRESİ (20°C, HR:%65)

İlk kuruma : 30 dakika

İkinci kat uygulama : 4 saat

Son kuruma : 24 saat (daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süresi uzayabilir).

SARFIYAT

Uygulama yapılacak yüzeyin cinsine, emiciliğine, yapısına ve inceltme oranına bağlı olarak 1 Kg ile tek katta 11 m² 'ye kadar alan boyanabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.

DEPOLAMA

Açılmamış ambalajında serin ve kuru yerde, dondan ve direkt güneş ışığından korunarak 3 yıl saklanabilir.

AMBALAJ

20 Kg, 10 Kg, 3.5 Kg

ZARARLILIK İFADESİ

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

ÖNLEM İFADESİ

P101 Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi saklayın.

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P103 Kullanmadan önce etiketi okuyun.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P321 Özel müdahale gerekli (etikete bakın)

P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.

P362+P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P501 İçeriği/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr



TS 5808/2012'ye uygundur.



G tebliğine uygundur.

TSE

Parlaklık: Mat
Tane Büyüklüğü: İnce
Örtme Gücü: Sınıf 2 (7 m²/L)
Yaş Ovma Direnci: Sınıf 4

Poz No

15.540.1245, 15.540.1254, 15.540.1255, 15.540.1256

Rayiç No

10.300.1041, 10.300.1071

Bu teknik föy normal şartlarda laboratuvar verileri temel alınarak hazırlandığından yukarı da yeterli bulunmayan detaylar için teknik personele danışınız. Aksi halde bilgi yetersizliği sonucu ortaya çıkacak hatalar üretici firmaya sorumluluk yüklemes. Bu bilgilerin değiştirilme hakkı firmamızca saklıdır.

Bu ürün TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002, TS ISO/IEC 27001 standartları uygunluk belgesine sahip Betek A.Ş. tarafından üretilmektedir.

BETEK BOYA VE KİMYA SAN. A.Ş.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi Tembelova Alanı 3200. Sokak No: 3206 Gebze / Kocaeli

Tel: (0216) 571 11 90 (pbx)

www.tempoboya.com.tr